



SMALTOXYL base ΕΜΠΟΤΙΣΜΟΥ

ΒΕΡΝΙΚΙ ΕΜΠΟΤΙΣΜΟΥ ΞΥΛΟΥ



Στέγνωμα: 12 ώρες



Αραιώση: Έτοιμο προς χρήση



Επαναβαφή: 24 ώρες μετά



Απόδοση: 12 - 18 m²/lt ανά στρώση, ανάλογα με την απορροφητικότητα της επιφάνειας



Συσκευασία: 750ml, 2.5lt

Εφαρμογή: Πινέλο, ρολό, πιστόλι, ή εμβάπτιση

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Βερνίκι ξύλου πολύ χαμηλής "σάρκας" που εμποτίζει και παρέχει αποτελεσματική προστασία αναδεικνύοντας ταυτόχρονα τη φυσική ομορφιά του ξύλου. Δεν σκάει ούτε απολεπίζεται, διατηρεί την ελαστικότητα του με αποτέλεσμα να ακολουθεί τις φυσικές κινήσεις του ξύλου ενώ παράλληλα αναπνέει και αδιαβροχοποιεί γιατί δεν σχηματίζει υμένα στην επιφάνεια του ξύλου αλλά εισχωρεί σε βάθος. Κατάλληλο για κάθε ξύλινη επιφάνεια όπως πόρτες, κουφώματα, δοκάρια, πέργκολες, έπιπλα ξύλου, ξύλινες περιφράξεις κ.α. εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης. Λόγω της ειδικής σύνθεσης του προστατεύει τον υμένα που σχηματίζεται από την ανάπτυξη μούχλας και μυκήτων, ενώ ειδικά φίλτρα UV παρέχουν αποτελεσματική προστασία από την υπεριώδη ακτινοβολία.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Στιλπνότητα	Σατινέ έως ημιγυαλιστερό, ανάλογα με την επιφάνεια.
Ειδικό βάρος	0,80-0,85 kg/lt.
Αραιώση	Έτοιμο προς χρήση
Στέγνωμα	Στεγνώνει πλήρως σε 24ώρες.
Κατηγορία VOC	«Απορροφώμενες βαφές ξύλου». Τύπος Δ. Οριακή τιμή VOC = 700 gr/lt. Μέγιστη περιεκτικότητα VOC προϊόντος έτοιμου προς χρήση=670gr/lt. VOC ή ΠΟΕ: οργανικές πτητικές ενώσεις με σημείο βρασμού < 250°C.
Απόδοση	12-18m ² /lt ανά στρώση, ανάλογα με την απορροφητικότητα της επιφάνειας. Η απόδοση αυξάνεται στις επόμενες στρώσεις.
Επαναβαφή	24 ώρες μετά και αφού γυαλοχαρταριστεί καλά η προηγούμενη στρώση. Οι χρόνοι αυτοί επιμηκύνονται κάτω από κρύες και υγρές καιρικές συνθήκες.
Αποχρώσεις	Άχρωμο
Νούμερο εγγραφής	ΥπΑΑΤ-ΤΠ8-0039
Σύνθεση	0,87% w/v IPBC & 0,14% w/v Cypermethrin
Δόση	100 - 200 ml/m ² / ανά δύο δόσεις



ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

Η επιφάνεια πρέπει να καθαριστεί από λίπη, λάδια, σαθρά παλαιά χρώματα, υγρασία, να γυαλοχαρταριστεί και να καθαριστεί καλά από τις σκόρες.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Αναδεύουμε καλά πριν αλλά και κατά τη διάρκεια της βαφής. Εφαρμόζουμε δύο - τρεις στρώσεις SMALTOXYL base εμποτισμού σε στεγνές και απολύτως καθαρές επιφάνειες.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

Διατηρείτε τα εργαλεία «υγρά» μέσα στο δοχείο με το χρώμα. Μετά τη χρήση στραγγίξτε καλά το χρώμα μέσα στο κουτί και καθαρίστε τα αμέσως με διαλυτικό και σαπουνάδα. Μην αδειάζετε τα υγρά πλύσης στον υδροφόρο ορίζοντα..

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Θερμοκρασία του χώρου 10-30°C και σχετική υγρασία χαμηλότερη από 80%. Αντίξοες συνθήκες κατά την εφαρμογή μπορούν να αλλοιώσουν τις τελικές ιδιότητες του προϊόντος.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Μετά την εφαρμογή κλείστε καλά το δοχείο ώστε να διατηρηθεί σε καλή κατάσταση για μελλοντική χρήση. Αποθηκεύστε σε περιβάλλον δροσερό. Προστατεύστε το υλικό από την έκθεση στον ήλιο.

ΑΠΟΡΡΙΨΗ

Τα περισσεύματα των χρωμάτων να μην απορρίπτονται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Ζητήστε συμβουλές από την τοπική αυτοδιοίκηση σχετικά με τη διάθεση και την αποκομιδή των αποβλήτων

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

Για αναλυτικές οδηγίες ασφαλείας προμηθευτείτε το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας (MSDS).

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ

Μακριά από παιδιά



Τα τεχνικά δεδομένα και οι οδηγίες που περιλαμβάνονται σε αυτό το τεχνικό φυλλάδιο είναι βασισμένες σε ελέγχους διαπιστευμένων εργαστηρίων και αποτέλεσμα της γνώσης και της εμπειρίας του επιστημονικού προσωπικού της εταιρείας. Η ποιότητα του προϊόντος είναι εγγυημένη από το την εταιρεία, η οποία είναι ευθυγραμμισμένη με τις απαιτήσεις των προτύπων ISO 9001, 14001 και του κανονισμού ΕΜΑΣ. Ως παραγωγοί δεν φέρουμε καμία ευθύνη για οποιεσδήποτε ζημιές ή φθορές προκληθούν στην περίπτωση που το προϊόν δεν έχει χρησιμοποιηθεί για την κατάλληλη εφαρμογή και σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης του.