

Baumit MosaikTop

Τελικό επίχρισμα εμφάνισης γρανίτη



- Με έγχρωμη ψηφίδα
- Πολλές χρωματικές επιλογές
- Υψηλή ανθεκτικότητα

Προϊόν	Έτοιμο προς χρήση ακρυλικό τελικό επίχρισμα εμφάνισης γρανίτη για εξωτερική εφαρμογή. Προϊόν με έγχρωμη χαλαζιακή άμμος και ειδικά σχεδιασμένο για εφαρμογή στη ζώνη στεγάνωσης, καθώς και για μοναδικές διακοσμητικές διαμορφώσεις.	
Σύνθεση	Ακρυλικά συνδετικά, έγχρωμη χαλαζιακή άμμος, πρόσθετα, νερό και φυσική μίκα (MosaikTop Natural Line).	
Ιδιότητες	Υψηλή υδατοαπωθητικότητα και ανθεκτικότητα στις καιρικές συνθήκες, υδρατμοδιαπερατότητα, υψηλές μηχανικές αντοχές και ευκολία στην εφαρμογή.	
Εφαρμογή	Υδατοαπωθητικό τελικό επίχρισμα με εξαιρετική σταθερότητα χρώματος, κατάλληλο για εξωτερική εφαρμογή, για τη ζώνη στεγάνωσης, καθώς και διακοσμητικές επιφάνειες.	
Τεχνικά χαρακτηριστικά	Χρώμα:	22 Baumit Essential Line & 8 Baumit Natural Line αποχρώσεις
	Πρότυπο:	EN 15824, ETAG 004:2013 (που χρησιμοποιείται ως EAD)
	Αντίδραση στη φωτιά:	B
	Τιμή μ:	110 - 140
	Περιεκτικότητα σε στερεά:	80 %
	Τιμή V:	V2
	Τιμή W:	W3
	Κατηγορία ποιότητας:	Premium

	MosaikTop Natural Line	MosaikTop Essential Line
Κοκκομετρία	περίπου 2 mm	περίπου 2 mm
Κατανάλωση	περίπου 4,5 kg/m ²	περίπου 5,5 kg/m ²
Απόδοση	περίπου 5,5 m ² /δοχείο	περίπου 4,5 m ² /δοχείο

Τρόπος παράδοσης δοχείο 25 kg, 1 παλέτα = 32 δοχεία = 800 kg

Αποθήκευση Το προϊόν μπορεί να αποθηκευτεί για 12 μήνες στην κλειστή συσκευασία του σε στεγνό, δροσερό και απαλλαγμένο από τον παγετό μέρος.

Διασφάλιση ποιότητας Η εσωτερική διασφάλιση ποιότητας παρέχεται από τα εργαστήρια ποιοτικού ελέγχου των μονάδων παραγωγής.

Ταξινόμηση σύμφωνα με τον Κανονισμό Χημικών Ουσιών και Μειγμάτων Λεπτομερείς οδηγίες καταχώρησης για το προϊόν (σύμφωνα με το Άρθρο 31, Παράρτημα II του Κανονισμού Νο. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18.12.2006) μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα www.baumit.gr ή ζητώντας το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας του προϊόντος από τον κατασκευαστή.

Υπόστρωμα

Το υπόστρωμα πρέπει να είναι καθαρό, ξηρό, να μη βρίσκεται σε συνθήκες παγετού, να είναι απαλλαγμένο από σκόνες και εξανθήματα, να μην είναι υδατοαπωθητικό, να είναι σταθερό και απαλλαγμένο από σαθρά τμήματα.

Κατάλληλο για:

- Ανόργανα υποστρώματα
- Σκυρόδεμα ή παλιοί σοβάδες
- Baunit PowerFlex (όταν χρησιμοποιείται το Baunit PowerFlex δεν απαιτείται αστάρι)

Ακατάλληλο για:

- Πλαστικό και ρητίνες
- Βαφές και φιλμ λαδιού
- Σοβάδες και χρώματα ασβέστη
- Ξύλινα και μεταλλικά υποστρώματα

Προετοιμασία υποστρώματος

- Στερεώστε επιφάνειες υψηλής ή μεταβαλλόμενης απορροφητικότητας με κατάλληλο αστάρι (Baunit MultiPrimer, αναμείνεται για τουλάχιστον 24 ώρες).
- Στερεώστε σκονερές επιφάνειες με το αστάρι Baunit ReCompact.
- Αφαιρέστε την εξωτερική πέτσα με μηχανικό τρόπο.
- Αφαιρέστε υπολείμματα λαδιού από το σκυρόδεμα με ζεστό ατμό ή κατάλληλα προϊόντα καθαρισμού.
- Καθαρίστε τις λερωμένες επιφάνειες με Baunit ReClean.
- Προετοιμάστε τα υποστρώματα με άγλη ή και μύκητες με ειδικά προϊόντα καθαρισμού (π.χ. Baunit FungoFluid).
- Καθαρίστε με μηχανικό τρόπο ή με κατάλληλα προϊόντα πολυκαιρισμένες στρώσεις χρώματος με ανεπαρκή πρόσφυση.
- Επισκευάστε τα φθαρμένα και ρηγματωμένα μέρη με ειδικό κονίαμα (π.χ. Baunit StarContact, Baunit MultiWhite), εάν απαιτείται οπλίστε με πλέγμα Baunit StarTex.

Σε όλες τις επιφάνειες πρέπει να χρησιμοποιείται το αστάρι Baunit UniPrimer / PremiumPrimer (χρόνος αναμονής τουλάχιστον 24 ώρες). Όταν χρησιμοποιείται το Baunit PowerFlex δεν απαιτείται αστάρι.

Τρόπος εργασίας

Εφαρμόστε 1 x Baunit PremiumPrimer ή Baunit UniPrimer (προτεινόμενες αποχρώσεις βλ. παρακάτω) και 1 x Baunit MosaikTop. Το Baunit MosaikTop αναμιγνύεται καλά, πριν από την εφαρμογή, με έναν αναδευτήρα σε χαμηλή ταχύτητα. Το Baunit MosaikTop εφαρμόζεται με ανοξείδωτη σπάτουλα σε πάχος περίπου 1,5 φορά το πάχος του κόκκου και εξομαλύνεται πάντα στην ίδια κατεύθυνση. Μην αναμιγνύετε με άλλα υλικά. Εργαστείτε ομοιόμορφα και χωρίς διακοπή.

Προτεινόμενες αποχρώσεις ασταριού:

Baunit MosaikTopEssential Line	PremiumPrimerαπόχρωση
M 330 / M331	11P
M 314	14P
M 317	15P
Baunit MosaikTopNatural Line	PremiumPrimerαπόχρωση
M 343 / M344	11P
M 339	02P
M 340	05P
M 341 / M342	17P

Σημειώσεις και Γενικές Πληροφορίες

Ο αέρας, το υλικό και το υπόστρωμα, κατά την εργασία και την ωρίμανση, πρέπει να έχουν θερμοκρασία μεγαλύτερη των +5 °C. Προστατέψτε από την άμεση ηλιακή ακτινοβολία, τη βροχή και το δυνατό αέρα (π.χ. με δίκτυο οικοδομής).

- Καιρικές συνθήκες: Υψηλό ποσοστό συγκέντρωσης υγρασίας περιβάλλοντος και χαμηλές θερμοκρασίες ενδέχεται να επιμηκύνουν τον χρόνο ωρίμανσης του υλικού σημαντικά.
- Απόχρωση: Ομοιόμορφο χρωματικό αποτέλεσμα μπορεί να επιτευχθεί μόνο εάν τα προϊόντα προέρχονται από την ίδια παρτίδα παραγωγής. Εάν χρησιμοποιείτε διαφορετικές παρτίδες παραγωγής, μπορείτε να τις αναμείξετε πριν την εφαρμογή. Οι ατέλειες του υποστρώματος ενδέχεται να επηρεάσουν την τελική απόχρωση. Οι χρωματικές αποκλίσεις δεν επηρεάζουν την ποιότητα του προϊόντος. Τα αδρανή, που χρησιμοποιούνται στα τελικά επιχρίσματα Baunit, είναι φυσικά προϊόντα.
- Οδηγίες καθαρισμού: Προστατέψτε τα μάτια και το δέρμα, καθώς και τις περιοχές κοντά στο πεδίο εφαρμογής, κυρίως γυαλί, κεραμικές επιφάνειες, πλακίδια, φυσικούς λίθους, βαμμένες και μεταλλικές επιφάνειες. Εάν απαιτείται, ξεπλύνετε με άφθονο νερό, μην περιμένετε μέχρι να στεγνώσει και σκληρυνθεί το προϊόν. Καθαρίστε τα εργαλεία και τον εξοπλισμό με νερό αμέσως μετά τη χρήση.

Οι έγγραφες και προφορικές τεχνικές πληροφορίες και οι οδηγίες, που παρέχονται για την εφαρμογή των προϊόντων, παρατίθενται βάσει της εμπειρίας και της τεχνολογίας μας. Εντούτοις, είναι σαφές ότι οι πληροφορίες αυτές δεν είναι δεσμευτικές και παρατίθενται με την προϋπόθεση ότι τα προϊόντα μας εξυπηρετούν τον σκοπό αγοράς τους.